



COMO MANTENER EL MORTEX®

Bien que es impermeable en la masa y resistente, [el revestimiento MORTEX® debe ser protegido de manchas](#), igual que si se tratase de una piedra natural.

El mantenimiento de una superficie recubierta con el revestimiento MORTEX® depende principalmente de la protección utilizada sobre este último.

Para las superficies barnizadas con BIPUR, lo mejor es utilizar un producto de limpieza neutro.

Las superficies protegidas con productos naturales, aceite (OIL MORTEX®) o cera, son más sensibles a los ácidos y las grasas. Para la limpieza del día a día, utilizando una esponja o un trapo con un jabón natural, (sin agentes abrasivos) es suficiente, por ejemplo una mezcla de 1 litro de agua tibia y 1 o 2 cucharas de FINISH SA TR bien diluidas (disponible en BEAL y sus distribuidores).

Además, es aconsejado de [tratar de forma regular estas superficies con aceite \(OIL MORTEX®\) o cera](#) según el caso, con el objetivo de proteger y « **nutrir** » la superficie. Impregnar ligeramente la superficie a tratar o bien con un trapo, un pincel o un rodillo. Retirar el posible exceso de protección que sobre en superficie con un papel absorbente incoloro y extender inmediatamente el resto con un pan de microfibras blanco limpio, esto con el objetivo de evitar gotas en superficies verticales o un espesor excesivo en superficies horizontales. Eliminar los restos de cal u otro tipo de elementos antes de comenzar el tratamiento.

En una ducha , cualquiera que sea su revestimiento, la cal que contiene el agua se deposita después de cada utilización, permitiendo a otro tipo de residuos (jabón, suciedad...) de agarrarse. **Un mantenimiento semanal es necesario.** Para la eliminación de este tipo de desechos sobre el revestimiento MORTEx®, utilizar vinagre de alcohol blanco (también llamado vinagre blanco de limpieza) diluido en agua tibia (una parte de vinagre por dos partes de agua). Pulverizar y dejar reaccionar unos instantes antes de pasar una esponja suavemente. Comenzar por pequeñas concentraciones de vinagre y aumentar en función de la cantidad de cal (máximos 2 partes de vinagre por una de agua). Este método es válido igualmente para los grifos en contacto con el revestimiento MORTEx®. **Siempre es recomendable hacer un prueba sobre una pequeña superficie**



MENCIONES LEGALES

La información legal y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y el uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Sociedad DUPLEX ha adquirido hasta la fecha con respecto a sus productos, siempre y cuando estos se almacenen de la forma apropiada y se manipulen y apliquen en las condiciones habituales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto y que le será remitida bajo solicitud.